


Cloudy Gold



FINITURE PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Microsabbatura e spazzolatura

DIMENSIONI PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Spessore variabile 18-22 mm

Questo scarto proviene da un blocco cavato in Germania, poi trasportato e lavorato a Sega di Cavaion Veronese. Dal blocco sono state ricavate diverse lastre, poi microsabbiate, spazzolate e tagliate a misura per poter realizzare i progetti commissionati. In media lo scarto di lavorazione è pari al 40%, questo pezzo di Cloudy Gold fa parte di tale percentuale che Adotta Uno Scarto si propone di recuperare e mettere in circolo.

DESCRIZIONE

Il Cloudy Gold è una pietra arenaria a grana grossa. Il suo colore base è il grigio con striature che variano dal marrone, al rosso, all'oro. Si tratta di un materiale particolarmente richiesto ma di disponibilità limitata. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto a molteplici usi quali pavimentazioni, rivestimenti murari, scale, piani di lavoro; sia in ambienti interni che esterni.

PROVENIENZA

Germania

CARATTERISTICHE TECNICHE

Arenaria. Limestone.

Peso per unità di volume: 2550 kg/m³

Carico di rottura a compressione: 1558 kg/cm³

Carico di rottura dopo cicli di gelività: 1890 kg/cm²

Carico di rottura unitario a flessione: 155 kg/cm²

Coefficiente di dilatazione lineare termica: 0,004 mm/m°C

Coefficiente imbibizione acqua: 0,06%

Resistenza all'urto, all'altezza minima di caduta: 55 cm