


Pietra dei Medici



FINITURE PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Levigatura a poro aperto

DIMENSIONI PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

Spessore variabile 18-22 mm

Questo scarto proviene da un blocco cavato in Italia, poi trasportato e lavorato a Sega di Cavaion Veronese. Dal blocco sono state ricavate diverse lastre, poi levigate a poro aperto e tagliate a misura per poter realizzare i progetti commissionati. In media lo scarto di lavorazione è pari al 40%, questo pezzo di Pietra dei Medici fa parte di tale percentuale che Adotta Uno Scarto si propone di recuperare e mettere in circolo.

DESCRIZIONE

La Pietra dei Medici fa parte dei travertini italiani. Le sue colorazioni variano dai toni del beige al nocciola. È un marmo particolarmente compatto, con pochi fori di piccole dimensioni. Il peso specifico, superiore a quello di altri travertini, e la compattezza gli conferiscono un'ottima capacità anti-geliva che lo rende adatto all'impiego sia all'interno che all'esterno, anche nei paesi a clima freddo. Viene spesso usato per pavimentazioni, rivestimenti murari e pezzi a massello.

PROVENIENZA

Lazio, Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Origine sedimentaria. Composizione: carbonato di calcio

Peso per unità di volume: 2500 kg/m³

Carico di rottura a compressione: 1160 kg/cm³

Carico di rottura dopo cicli di gelività: 1280 kg/cm²

Carico di rottura unitario a flessione: 160 kg/cm²

Coefficiente di dilatazione lineare termica: 0,006 mm/m°C

Coefficiente imbibizione acqua: 1,00%

Resistenza all'urto, all'altezza minima di caduta: 40 cm